

## Эмаль PARADE CLASSIC A6 ОКНА & ДВЕРИ акриловая

### Экологичная супербелая

### Закрытые окна не подвержены слипанию

- Для внутренних и наружных работ
- Безупречный результат для Ваших деревянных окон
- Система Antiblock - окрашенные плотносоприкасающиеся поверхности не подвержены слипанию
- Прочное атмосферостойкое супербелое покрытие, устойчивое к мытью
- Высокая укрывистость и паропроницаемость
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
- Эластичность – не трескается, выдерживает температурно-влажностные колебания древесины
- Превосходная экологичность
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Предназначена для окраски деревянных окон, дверей и других элементов подверженных плотному соприкосновению, а также прочих деревянных и минеральных поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Новые и ранее окрашенные деревянные, а также прочие деревянные (ДСП, ДВП, фанера) и минеральные (бетон, штукатурка, цемент, кирпич) поверхности, внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Специально разработана для плотно соприкасающихся поверхностей. Благодаря системе Antiblock окрашенные закрытые окна не подвержены слипанию. Образует супербелое долговечное покрытие с безупречными декоративными свойствами. Выдерживает частое мытье, стойкое к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Благодаря превосходной эластичности и паропроницаемости покрытие не трескается при температурно-влажностных колебаниях древесины, что позволяет надолго сохранить великолепный результат. Быстро сохнет, без запаха. Имеет шелковистый блеск, превосходную белизну, не желтеет со временем.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать. Поверхность предварительно очистить от пыли, жиров, других загрязнений. При нанесении на ранее окрашенные поверхности старую отслаивающуюся краску удалить механически и зашкурить. При окраске впитывающих поверхностей рекомендуется нанести предварительный грунтовочный слой эмали, разбавленной до 5% водой, либо использовать специальную водно-дисперсионную грунтовку. Последующие слои наносить, не разбавляя. Для наружных работ рекомендуется предварительное грунтование поверхности водно-дисперсионной биоцидной грунтовкой.
НАНЕСЕНИЕ	Тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. Наносить эмаль распылителем, кистью или валиком 2-3 слоя. В случае окрашивания гладкой древесины рекомендуется использовать велюровый или коротковорсный валик. Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли 1ч полное высыхание 6ч Полный набор прочности – в течение недели. Покрытие беречь от воздействия воды и атмосферных осадков в течение первых суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 9-13 м <sup>2</sup> /л в зависимости от качества поверхности и толщины слоя.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.
ПЛОТНОСТЬ	1,17 г/см <sup>3</sup>
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным способом) или вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, бутилгликоль, вода, полиуретановые модификаторы реологии, функциональные добавки.

ФАСОВКА

0,45л; 0,9л.