Краска PARADE PROFESSIONAL F40 SILICONE PLUS фасадная силиконовая *

Превосходная атмосферостойкость и паропроницаемость
Укрывает в 1 слой

- **Для наружных и внутренних работ**
- **Суперпрочное гидрофобное покрытие с максимально высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и долговечности**
- **Наилучшее соотношение коэффициентов водопоглощения и паропроницаемости**
- **Высокое сопротивление к растрескиванию, малая усадка**
- **На окрашенной поверхности не развивается грибок**
- **Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами**
- **Долговечность покрытия – более 15 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для внутренних поверхностей, подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности, внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Высококачественная силиконовая (силикон-акрилатная) фасадная краска с максимально высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и долговечности покрытия. Образует гидрофобное покрытие с надежной защитой от воздействия климатических факторов. Имеет наилучшее соотношение коэффициентов водопоглощения и паропроницаемости. Коэффициент водопоглощения покрытия соответствует третьему (наивысшему) классу по EN ISO 1062-3. Коэффициент паропроницаемости соответствует первому (наивысшему) классу по EN ISO 7783-2. Благодаря постоянно сухим порам внутри покрытия, на окрашенной поверхности практически не развиваются грибки и водоросли. Имеет мелкозернистое наполнение (до 60 мкм) и относительно гладкую фактуру. Допускает нанесение толстых слоёв до 0,5 мм. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие дефекты покрытия. Допускает частое мытьё окрашенной поверхности. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения и отсутствия движения влаги изнутри стен – более 15 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, заштукатурить или зашпатлевать дефекты поверхности качественными материалами, загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать краску до однородного состояния. Наносить валиком, кистью или распылителем. Допускается разбавление краски водой до 5% по массе. При использовании распылителя допускается разбавление водой до 10% по массе. После перерыва в работе более суток перед использованием тщательно перемешать краску (для равномерного распределения фракций наполнителя). Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Не наносить при температуре ниже 12°С и влажность воздуха более 80%.
ПЛОТНОСТЬ	База А – 1,49 г/см³, база С – 1,42 г/см³.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	10,2 м^2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65%: от пыли" – не более 1 ч, межслойная сушка – не менее 2 ч, полный набор прочности – в течение недели. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после окрашивания. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный. Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом. Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления (в жестяной таре). Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия силиконового полимера, вода, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, микронизированная слюда, каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 9л. База С: 9л.* Под заказ