

PARADE CLASSIC W4 ДОМ И ОФИС

Моющаяся, износостойкая.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам.
Свойства	Для внутренних работ. Матовое особопрочное покрытие. Стойкость к сильным эксплуатационным нагрузкам и мытью (2 класс по DIN EN 13300). Отличная укрывистость и паропроницаемость. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами. Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет.
Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Фасовка	База А: 2,5 л; 5 л; 9 л База С: 2,5 л; 9 л Для ручной колеровки: 2,5 л; 5л; 10л
Колеровка	Компьютерная колеровка PARADE (NCS, RAL и т.д.) или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Блеск	Матовый
Хранение	Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре - 2 года. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
Технические параметры	Стойкости покрытий к влажному истиранию: 2 класс по ГОСТ 32300 и СТБ EN13300 Степень контрастности (укрывистость): 2 класс при расходе 140 мл/м ² для белого цвета

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Произведено: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,
Россия, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая
Купавна, ул. Дорожная, д.5,
по заказу ООО «Инмаксо-Лакра»

+7 (495) 995-90-35
parade@lakra-feedback.ru
<https://parade.ru/>

Плотность:
База А $\approx 1,6 \text{ г/см}^3$
База С $\approx 1,34 \text{ г/см}^3$
Внимание

После колеровки возможны небольшие отклонения в технических данных.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходящие поверхности

Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков непрочного держащегося покрытия, снижающего адгезию.

Рекомендации по нанесению на различные основания
Цементно-известковые штукатурки, цементные штукатурки и сухие шпатлевки:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать PARADE G30 до насыщения.

Гипсовые и гипсо-известковые штукатурки:

Нанести один слой грунтовки глубокого проникновения PARADE G30. Мягкие гипсовые ремонтные участки необходимо грунтовать в 1-2 слоя PARADE G30 до насыщения.

Гипсокартон:

Зашпатлевать в 1-2 слоя пригодными шпаклёвочными составами, например, PARADE PROFESSIONAL S21, зашлифовать поверхность и грунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения.

Полимерные штукатурки и шпатлевки:

Матовые полимерные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашиваются без предварительной грунтовочной обработки. Полимерные воднодисперсионные шпатлевки грунтуются после шлифования грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки непрочного держащегося покрытия. Грунтовать при наличии сильной и/или неравномерной впитывающей способности грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

Облицовочная кладка из силикатного или керамического кирпича:

Покрытие окрашивается без предварительной обработки. Стабильные лакокрасочные покрытия с хорошей несущей способностью: Матовые, слабо впитывающие поверхности окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия необходимо зашлифовать до матового состояния.

Старые лакокрасочные и штукатурные покрытия с плохой несущей способностью:

Удалить остатки непрочного держащегося покрытия. Грунтовать впитывающие участки поверхности грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения. Слабо впитывающие участки поверхности следует грунтовать усиливающей сцепление PARADE G40.

Покрытия, выполненные клеевой краской либо побелкой:

Тщательно смыть остатки старой краски до основания и просушить поверхность. Грунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения.

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Обои под покраску:

Нанесение без предварительной обработки.

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой, например, водно-дисперсионным матовым эмалевым покрытием с высокой кроющей способностью.

Далее окрашивать изолирующее покрытие без дополнительного грунтования.

Поверхности с дефектами (трещинами, раковинами и т. п.):

После предварительной грунтовочной подготовки отремонтировать малые повреждения поверхности шпатлевкой PARADE PROFESSIONAL S21 в соответствии с технической информацией данного продукта.

Метод нанесения

Перемешать перед использованием. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем.

Подробнее руководство по распылению:

<https://parade.ru/media/wiki/wagner/>

Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

Методом безвоздушного нанесения

Угол распыления: 50°

Распылитель: 0,019-0,026"

Давление при распылении: 150-180 бар

Разбавление

Чистой водой не более 10% по объёму.

Расход

12 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

Условия применения

Не использовать краску при температуре ниже 12°C и влажности воздуха более 80%.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%:

от пыли - 1 ч,

межслойная сушка и полное высыхание - 2 ч.

Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.

Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2) °C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть теплой водой.

Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством.

Замечание

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

Окончательную твердость покрытие набирает в течении 4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. По истечении 4 недель, если требуется очистка, используйте сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз с равномерным усилием.

Вследствие механического воздействия (трение, очистка) допускается изменение блеска покрытия, лоснение («эффект письма»). Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Контакты

Тел.: +7 (495) 995-90-35
e-mail: parade@lakra-feedback.ru
сайт: <https://parade.ru/>