

Кракелюрный лак PARADE DECO CRAQUELURE L82

Декоративный эффект растрескавшегося покрытия

- Для внутренних работ
- Является промежуточным покрытием
- После высыхания лака, нанесение финишного слоя не ограничено по времени
- Возможность регулировки толщины и частоты трещин
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Образует прозрачное покрытие и является промежуточным материалом для получения декоративного эффекта трещин.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Минеральные, деревянные поверхности внутри помещений с нормальной влажностью. При создании эффекта трещин на деревянных поверхностях рекомендуется использовать только краски. На подготовленных минеральных поверхностях допускаются как краски, так и рекомендованные штукатурки. Для финишного лакирования поверхностей не применять!
СВОЙСТВА	Готовый к применению лак для создания декоративного эффекта растрескавшегося покрытия (эффект «кракле») с применением акриловых красок или штукатурок. Идеально подходит для использования с интерьерными ВД красками PARADE (W3, W4, W100, ProlatexE2, E3), декоративными покрытиями PARADE Tessuro S82 и PARADE Stucco Veneziano S160.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть гладкими чистыми и сухими. Отслаивающиеся и непрочные держасьиеся слои поверхности удалить. Выбоины и другие дефекты поверхности зашпатлевать. Впитывающие и мелящие минеральные поверхности обработать грунтовкой (PARADE G30). Выступающие металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.
НАНЕСЕНИЕ	Внимание! Обязательно пробное выкрашивание! Нанести в два слоя заколерованную ВД краску PARADE. Цвет данного покрытия будет соответствовать цвету трещин. Высушить при температуре 18-23°C и относительной влажности воздуха 50-70% не менее 12 часов. Перед применением лак L82 тщательно перемешать, нанести в 1-3 слоя, используя кисть или валик. Чем толще слой лака, тем крупнее и реже трещины. После полного высыхания L82 нанести при помощи соответствующего инструмента слой белой или заколерованной ВД краски или декоративной штукатурки. Рекомендованная толщина слоя PARADE S82, PARADE S160 – 0,5-2 мм. Нанесенный материал будет покрываться трещинами, в которых будет виден первый окрасочный слой. Чем толще слой нанесенного материала, тем реже и крупнее трещины. Высушить готовое покрытие при температуре 18-23°C и относительной влажности воздуха 50-70% не менее 24 часов. Для придания готовому покрытию стойкости к влажной уборке и эксплуатационным нагрузкам рекомендуется нанести 2 слоя ВД акрилового паркетного лака желаемой степени блеска (PARADE L50). Чрезмерная толщина штукатурки может привести к отсутствию трещин.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик. Очистка инструмента – вода. Для качественного нанесения воска рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: между слоями 3ч полное высыхание 5ч
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ	~5-15 м ² /л в зависимости от необходимого размера трещин. Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,03 г/см ³
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	Белый, после высыхания - бесцветный
СОСТАВ	Синтетический полимер, водная поливинилацетатная дисперсия, вода, пеногаситель, консервант.
ФАСОВКА	0,9л.