

Шпатлевка PARADE CLASSIC S21 ФИНИШНАЯ акриловая

- Для внутренних работ
- Мелкозернистая для финишной отделки
- Отлично скрывает дефекты поверхности
- Обладает превосходной пластичностью и заполняющей способностью
- Высокая скорость работы и отличная шлифуемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным, цементным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и пр. минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные. Подходит для заделки стыков гипсокартона с использованием армирующих материалов.
СВОЙСТВА	Высококачественная готовая к употреблению шпатлёвка на основе водной акриловой дисперсии. Обладает хорошей пластичностью и заполняющей способностью. Отлично шлифуется.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои необходимо удалить. Крупные неровности, швы и выбоины предварительно заделать штукатуркой или выравнивающей шпатлёвкой. Пылящие и сильно впитывающие поверхности предварительно обработать проникающей грунтовкой PARADEG30.
НАНЕСЕНИЕ	При шпатлевании рекомендуется последовательное нанесение тонких слоёв. Толщина наносимого слоя шпатлевки от 0,1 до 1,5мм, возможна заделка неровностей глубиной до 3мм. На стыках, углах и больших трещинах поверхностей использовать серпянку или армирующие сетки. Последующие слои наносить после полного высыхания предыдущих. Высохшее покрытие отшлифовать наждачной бумагой до гладкости. Для достижения наилучшего результата рекомендуется загрунтовать отшлифованное покрытие проникающей грунтовкой PARADE G30. Инструменты промыть водой, не допуская высыхания. Не наносить при температуре ниже 12°C и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель. Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания однослойного покрытия в нормальных условиях (температура 18С, влажность воздуха 65%, влажность поверхности менее 8%) на отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Около 1 м ² /л при нанесении сплошного слоя толщиной 1мм.
ТОЛЩИНА СЛОЯ	Максимальная: 1,5мм.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает свои потребительские свойства.
ПЛОТНОСТЬ	1,75 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый.
СОСТАВ	Полимерная дисперсия, микромрамор, консервант, пластифицирующие добавки.
ФАСОВКА	1,5кг; 16кг.