

Краска PARADE CLASSIC W120 акрил-уретановая для деревянных и бетонных полов

Полуматовое ударопрочное, моющееся, износостойкое покрытие

- Для внутренних работ
- Для полов сухих и влажных помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию
- Для окраски бетонных и деревянных полов и лестниц в жилых и складских помещениях
- Для окрашивания теплых полов, выдерживает продолжительное воздействие температуры до 50°C
- Для ремонтной окраски полов, обработанных ранее алкидными красками и лаками
- Экономичный расход (на однослойное покрытие): 6-9 л/м²
- Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски бетонных и деревянных полов внутри помещений, для ремонтной окраски полов, обработанных ранее алкидными красками и лаками, для окраски бетонных и деревянных полов и лестниц в жилых и складских помещениях. Применима для полов сухих и влажных помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию. Может применяться для окрашивания теплых полов, выдерживает продолжительное воздействие температуры до 50°C.						
СВОЙСТВА	Высокачественная краска на водной основе для деревянных и бетонных полов. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к загрязнениям и мытью. Легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность. Краска в базе А применяется как самостоятельная белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона. Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях.						
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность. Если поверхность окрашена масляной краской или эмалью, а также другие глянцевые поверхности ее следует обработать шкуркой до шероховатости, затем удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски на напольную плитку необходимо обработать ее грунтовкой PARADE G100. Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержана не менее 4 недель перед покрытием. Относительная влажность бетонной поверхности должна быть не более 3-4%. Удалить цементный клей шлифовальной машиной, удалить пыль от шлифовки. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.						
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Перед окраской во избежание разнооттеночности, продукт одного цвета, но разных партий, необходимо смешать в одной емкости. Разбавитель: вода. Максимальное разведение водой не более 5% по объему. Наносить в 2 слоя кистью, валиком.						
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.						
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: <table><tr><td>от пыли</td><td>1ч</td></tr><tr><td>межслойная сушка</td><td>1ч</td></tr><tr><td>полное высыхание</td><td>2ч</td></tr></table> Влажную уборку окрашенной поверхности можно производить не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Полное формирование пленки - 30 дней. Минимальная температура нанесения: 12°C при влажности воздуха не более 80%.	от пыли	1ч	межслойная сушка	1ч	полное высыхание	2ч
от пыли	1ч						
межслойная сушка	1ч						
полное высыхание	2ч						
РАСХОД	Расход (на однослойное покрытие): 6-9 л/м ²						
ХРАНЕНИЕ	Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре ниже 0°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что число						

циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

ПЛОТНОСТЬ	База А —1,23 г/см ³ , База С — 1,16 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый. Компьютерная (машинная) колеровка по системе PARADE; ручная универсальными колорантами или водно-дисперсионными колерами PARADE.
СОСТАВ	Акрил-уретановая дисперсия, диоксид титана (для базы А), микроминимизированный мрамор (для базы С), воск, этиленгликоль, функциональные добавки (смачиватель, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии).
ФАСОВКА	0,9л; 2,5л; 9л.