

Шпатлевка PARADE CLASSIC S20 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ акриловая

Легко шлифуется

- Для внутренних работ
- Готова к применению
- Отлично скрывает дефекты поверхности
- Обладает хорошей пластичностью и заполняющей способностью
- Превосходная шлифуемость
- Высокая белизна
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания. Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону, фанере, ДСП. Идеальна для заделки стыков гипсокартона.
СВОЙСТВА	Высококачественная готовая к употреблению выравнивающая шпатлёвка на основе водной акриловой дисперсии. Обладает хорошей пластичностью, заполняющей способностью и влагостойкостью. Отлично шлифуется. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои необходимо удалить. Пылящие и сильно впитывающие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Температура нанесения: не ниже 12°C. При шпатлевании рекомендуется последовательное нанесение тонких слоёв. Толщина наносимого слоя шпатлевки от 1 до 5мм, возможна заделка неровностей глубиной до 10мм. На стыках, углах и больших трещинах поверхностей использовать серпянку или армирующие сетки. Последующие слои наносить после полного высыхания предыдущих. Высохшее покрытие отшлифовать наждачной бумагой до гладкости. Для достижения наилучшего результата рекомендуется загрунтовать отшлифованное покрытие проникающей грунтовкой PARADE G30. Инструменты промыть водой, не допуская высыхания.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель. Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания однослойного покрытия в нормальных условиях (температура 18С, влажность воздуха 65%, влажность поверхности менее 8%) на отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Около 1 м ² /л при нанесении сплошного слоя толщиной 1мм.
ТОЛЩИНА СЛОЯ	Максимальная: 5мм.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает свои потребительские свойства.
ПЛОТНОСТЬ	1,8 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый.
СОСТАВ	Полимерная дисперсия, микрорамор, консервант, пластифицирующие добавки.
ФАСОВКА	1,5кг; 16кг.