

## Лак PARADE CLASSIC L40 КАМЕНЬ & КИРПИЧ акриловый

Защита от влаги и солевого налета

Эффект «мокрого камня»

- Для наружных и внутренних работ
- Долговечное эластичное прозрачное покрытие
- Превосходная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, влаге
- Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам
- Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии
- Разрешен для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Предназначен для защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей: камня, кирпича, бетона, штукатурки и т.д.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Минеральные поверхности (камень, кирпич, бетон, штукатурки и т.д.).
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный акриловый лак на основе органических растворителей. Образует долговечное водо-, грязеотталкивающее прочное покрытие, стойкое к эксплуатационным нагрузкам и истиранию. Надежно укрепляет, защищает камень, кирпич, бетон от агрессивного воздействия атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги. Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии. Создает на поверхности прозрачную эластичную пленку с высокими декоративными свойствами, сохраняет естественный цвет кирпича и камня, придает поверхностям эффект «мокрого камня». Разрешен для применения в детских и лечебных учреждениях
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами распыления, валиком или кистью с исходной вязкостью. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя с межслойной сушкой в течение не менее 4 часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG. Очистка инструмента: ксилол, сольвент.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 70%: на отлип 1 - 2ч между слоями: не менее 4ч полное высыхание 24ч полное отверждение 3- 5 дней
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~8-10 м <sup>2</sup> /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла при температуре от минус 35°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения –3 года со дня изготовления.
ПЛОТНОСТЬ	0,9 г/см <sup>3</sup> .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый.
СОСТАВ	Акриловая смола, хлоропарафин, ксилол.
ФАСОВКА	0,75л; 2,5л; 10л.