

Лак PARADE PROFESSIONAL L50 AQUA PARQUET акрил-уретановый

Высокая износостойкость и экологичность

- Для внутренних работ
- Долговечное прозрачное эластичное покрытие с исключительными декоративными свойствами
- Высокая прочность и стойкость к истиранию, воздействию воды, моющих средств
- Экологичность
- Короткое время высыхания
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки паркетных, деревянных полов, дверей, мебели и изделий из древесины.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные поверхности.
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный лак на основе чистой акрил-уретановой дисперсии. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с превосходными декоративными и защитными свойствами. Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию, воздействию воды, алкоголя, масел и моющих средств. Экологичный, без резкого запаха. Обладает коротким временем высыхания. Готов к применению. Легко наносится. В основе – высококачественные импортные материалы. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, масел, жира, пыли и других загрязнений. Затем поверхность рекомендуется отциклевать или отшлифовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением перемешать. Подготовленную поверхность прогрунтовать лаком L50, разбавленным водой в 1,5-2 раза. Во время применения необходимо перемешивать лак каждые 30 минут. После высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 6 часов поверхность обработать мелкозернистой шлифовальной бумагой. Удалить образовавшуюся пыль. Лак наносить кистью или валиком в 2-3 слоя с интервалом не менее 4 часов. Ввиду высокой скорости высыхания рекомендуется проводить обработку непрерывных участков поверхности за один рабочий проход без перерывов в работе. Наносить при температуре не ниже 10°C.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 70%: на отлип 1ч до шлифовки 6ч можно ходить 12ч полное отверждение 5 дней
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~10-12 м ² /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в заводской упаковке при температуре от 5 до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре – 5 лет. Допускается транспортировка лака при температуре до минус 35 С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0 С не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.
ПЛОТНОСТЬ	1,05-1,06 г/см ³ .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, полуматовый, матовый.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрил-уретанового сополимера, модифицирующие добавки, вода, матирующие добавки (для матового и полуматового лака)
ФАСОВКА	0,75л; 2,5л; 9л.