

Грунт PARADE SPECIAL OMNIX адгезионный

Подходит для сложных поверхностей, требующих повышенных адгезионных свойств

- Для внутренних работ во всех типах помещений
- Отличная адгезия к широкому спектру материалов и поверхностей
- Создает прочный глубоко матовый слой с высокой укрывистостью
- Может использоваться и как грунт, и как финишное покрытие
- Колеровка компьютерная по системе PARADE

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ.

Предназначен для таких поверхностей, как: стекло, кафель, ПВХ-пластик, полипропилен, оцинкованная сталь, алюминий, черный металл, бетон, дерево, ДВП, ДСП, МДФ, а также для поверхностей, ранее окрашенных алкидной краской. Можно использовать как самостоятельное финишное покрытие внутри помещений, за исключением поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой или погружных в воду. Не применять для грунтования или окраски полов.

В базе А применяется как белый грунт или для колеровки в светлые и пастельные тона. В базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные, металлические, бетонные, стеклянные, керамические, пластиковые и др. поверхности внутри помещений

СВОЙСТВА

PARADE OMNIX – алкидная грунтовка широкого спектра применений, включая проблематичные поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств. Рекомендована для таких сложных поверхностей, как стекло, кафель, ПВХ-пластик, полипропилен, оцинкованная сталь, алюминий. Также подходит для изделий из черного металла, бетона, дерева, ДВП, ДСП, МДФ и поверхностей, ранее окрашенных алкидной краской.

Грунт высокотехнологичен при нанесении, обладает отличной укрывающей способностью, экономичен. Может быть использован и как промежуточный грунт, и как самостоятельное покрытие. Применяется для работ внутри любых помещений, включая зоны повышенной влажности без постоянного контакта с водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Неокрашенная поверхность: должна быть сухой, предварительно очищенной от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью.

Металлические поверхности необходимо очистить от рыхлой ржавчины и следов коррозии, удалить пыль, грязь и обезжирить.
Ранее окрашенная поверхность: старые покрытия из алкидных красок необходимо отшлифовать до матового состояния, отслаивающиеся фрагменты старой краски убрать. После поверхность следует очистить от пыли и других загрязнений и обезжирить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт перемешивается в таре завода-изготовителя не менее 5 минут, до полной однородности, после выдерживается в течение 10 минут до исчезновения пузырей.

При необходимости допускается разбавить уайт-спиритом.

Рекомендации по степени разбавления зависят от метода нанесения:

- кисть и валик: разбавление не более 5-10% от общего объема

- безвоздушный распылитель, диаметр сопла 0,013'-0,017' (0,33 мм – 0,43 мм): разбавление не более 5-15% от общего объема

- пневматический распылитель, диаметр сопла 1,4 -1,8 мм: разбавление не более 20-40% от общего объема

При окраске поверхности, во избежание разницы в оттенках, используйте продукцию одной партии, либо смешайте продукт разных партий в одной емкости. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Температура грунта, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.

Уход за окрашенной поверхностью при применении грунта PARADE OMNIX в качестве самостоятельного покрытия: избегать применения моющих средств и грубой чистки свежескрашенной поверхности. Покрытие достигает своей окончательной твердости и прочности в течение около одного месяца после окраски, до этого при необходимости можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные

поверхности очищать смоченной в слабом щелочном средстве (pH 8–10) тряпкой или губкой. После этого тщательно промыть поверхность чистой водой.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:

от пыли – 2 часа; до степени 3 (твердая пленка) – 4 часа; межслойная сушка и шлифовка – не менее 24 часов. Полная полимеризация покрытия – 30 дней.

При понижении температуры и увеличения относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 8 -10 м²/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной закрытой таре, в сухих помещениях, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

ПЛОТНОСТЬ

База А – 1,38 г/см³, база С – 1,35 г/см³.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

База А – белый, база С – бесцветный.

Компьютерная колеровка PARADE.

СОСТАВ

Модифицированная алкидная смола, пигменты и наполнители, функциональные добавки, деароматизированный уайт-спирит.

ФАСОВКА

База А – 0,9 л; 2,7 л, 9 л база С – 0,9 л; 2,7 л; 9 л