

Эмаль PARADE CLASSIC A5 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 80°С термостойкая алкидная

Универсальная Высокопрочная

- Для внутренних и наружных работ
- Полуматовое высокопрочное термостойкое (до 80°С) супербелое покрытие
- Высокая износостойкость, атмосферостойкость
- Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
- Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами

| | |
|---------------------------|--|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей. Краска в базе "A" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. |
| ТИП ПОВЕРХНОСТИ | Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП, ДВП, фанера. |
| СВОЙСТВА | Термостойкая эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного растворителя. Образует износоустойчивое, атмосферостойкое полуматовое покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Покрытие выдерживает температуру до 80°С, частую влажную уборку. Обладает отличной укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалить отслаивающиеся части и зашкурить. |
| НАНЕСЕНИЕ | Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. При нанесении эмали методом распыления, необходимо разбавить её на 12-17% уайт-спиритом. При окраске минеральных поверхностей рекомендуется предварительно прогрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом. |
| ИНСТРУМЕНТ | Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | При температуре 20°С и относительной влажности 65% на отлип - не более 4ч полное высыхание - не более 16ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после окрашивания. |
| ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ХРАНЕНИЕ | ~ 12 м ² /л (на 1 слой) Хранить в оригинальной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. |
| ПЛОТНОСТЬ | База А - 1,21 г/см ³ ; |
| ТЕРМОСТОЙКОСТЬ | 80°С (средняя температура поверхности) |
| ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА | База А – белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную универсальными колерами. |
| СОСТАВ | Алкидная смола, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана (для базы А), функциональные добавки. |
| ФАСОВКА | 0,45л; 0,75л; 2,5л. |