

Краска PARADE PROFESSIONAL E1 SUPER WHITE для потолков акриловая

Глубокоматовая

Супербелая

- Для внутренних работ
- Глубокоматовое супербелое высокодекоративное покрытие
- Частицы мрамора эффективно рассеивают свет, усиливая белизну покрытия
- Выдерживает влажную уборку - 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьера – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.						
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Шпатлеванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).						
СВОЙСТВА	Профессиональная глубокоматовая супербелая краска. Образует прочное высокодекоративное покрытие, которое выдерживает влажную уборку (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. За счет входящих в состав частиц мрамора краска эффективно рассеивает свет, усиливая белизну покрытия. Краска обладает высокой укрывистостью, быстрым высыханием и отсутствием резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Выпускается в базе А. Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьера – более 10 лет.						
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать краску. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. Максимальное разведение водой: до 10% по объему. Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°C и влажности воздуха более 80%.						
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.						
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: <table><tr><td>от пыли</td><td>не более 1ч</td></tr><tr><td>межслойная сушка</td><td>не менее 2ч</td></tr><tr><td>полный набор прочности</td><td>2 недели</td></tr></table> Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.	от пыли	не более 1ч	межслойная сушка	не менее 2ч	полный набор прочности	2 недели
от пыли	не более 1ч						
межслойная сушка	не менее 2ч						
полный набор прочности	2 недели						
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 12-14 м ² /л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.						
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.						
ПЛОТНОСТЬ	База А ~ 1,57 г/см ³						
БЛЕСК	Глубокоматовый.						
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	База А – белый. Компьютерная (машинная) колеровка по системе PARADE; ручная универсальными колорантами или водно-дисперсионными колерами PARADE.						
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана, микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.						
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 2,7л; 9л.						