

## Лак PARADE CLASSIC L10 ПАРКЕТ & ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ алкидно-уретановый

### Высокая стойкость к истиранию

- Для внутренних работ
- Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Высокая износостойкость
- Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных и деревянных полов, дверей, мебели, изделий из древесины, металлических поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействиям воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел и алкоголя. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру дерева. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Деревянную поверхность отцклевать или отшлифовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Рабочая температура: от 5°C до 30°C
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C, на отлип 3 - 4ч между слоями 12ч до шлифовки 24 ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 16-18 м <sup>2</sup> /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.
ПЛОТНОСТЬ	0,9 – 0,92 г/см <sup>3</sup> .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, полуматовый, матовый.
СОСТАВ	Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.
ФАСОВКА	0,75л; 2,5л; 10л.