

PARADE PROFESSIONAL F35 SILOXANE

Атмосферостойкая, с высокой влагозащитой.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.
Свойства	Для наружных и внутренних работ. Прочное гидрофобное покрытие с надежной защитой от дождя и влаги. Превосходная атмосферостойкость, износостойкость, повышенная паропроницаемость. Высокое сопротивление к растрескиванию. Способность скрывать мелкие дефекты основания. Разрешена для применения в детских и лечебных учреждениях. Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами. Долговечность покрытия – более 15 лет.
Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Фасовка	База А: 0,9 л; 9 л База С: 0,9 л; 9 л
Колеровка	Компьютерная колеровка PARADE (NCS, RAL и т.д.) или ручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Блеск	Матовый
Хранение	Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре - 2 года. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают. После вскрытия заводской упаковки или колеровки, продукт необходимо использовать в течение 30 дней.
Технические параметры	Расход: 80-120 мл/м² в один слой для белого цвета Плотность: База А ≈ 1,59 г /см³ База С ≈ 1,48 г/см³

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Произведено: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,
Россия, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая
Купавна, ул. Дорожная, д.5,
по заказу ООО «Инкасо-Лакра»

+7 (495) 995-90-35
parade@lakra-feedback.ru
<https://parade.ru/>

Паропроницаемость (ГОСТ 33355):	24,5 г/ (м ² ·сут) (средний), V ₂
Водопроницаемость: (ГОСТ 33352)	0,023 кг/ (м ² ч 0,5) (низкий), W ₃
Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898)	0,214 кг/ (м ² ч 0,5)
Степень перетира	не более 100 мкм
Стойкость к мытью	1 класс
Предельная концентрация ЛОС	не более 65 г\л
Рекомендуемая толщина нанесения	180-250 г\м ²
Толщина сухого слоя	100-200 мкм

Внимание После колеровки возможны небольшие отклонения в технических данных.

ПРИМЕНЕНИЕ

Долговечность	Более 15 лет в условиях эксплуатации холодного ХЛ1 и умеренно-холодного УХЛ1.
Подходящие поверхности	Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается окраска деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
Подготовка поверхности	Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и разделяющих веществ. Полностью удалите мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи. После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.
Рекомендации по нанесению на различные основания	Цементные и цементно-известковые штукатурки (Р III): Новые штукатурки можно окрашивать не раньше 2-х недель при температуре около 20°C и относительной влажности воздуха 65%. В неблагоприятных погодных условиях, например, при ветре, дожде и пониженной температуре необходимо увеличить времени перед окрашиванием до 3-4 недель. Для усиления защитных свойств окрасочного покрытия и получения безупречной поверхности без пятен и полос новые штукатурки следует грунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30. Старые штукатурки: ремонтные места должны хорошо схватиться и высохнуть. На грубо впитывающие штукатурки необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения PARADE G30. Бетон: Бетонные поверхности очистить механически или с помощью воды под давлением. На грубо пористые, впитывающие поверхности с легким мелением нанести грунтовку глубокого проникновения PARADE G30. На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие PARADE CLASSIC G40. Слабо впитывающие цементные штукатурки (РIII) и плиты панельного домостроения: допускается сразу окрашивать продуктом PARADE CLASSIC F35, разбавив до 10% водой по объему. Новые и старые, действующие теплоизоляционные системы ETICS (СФТК) с поверхностями из водно-дисперсионных штукатурок: Новые матовые полимерные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашиваются без предварительной грунтовочной обработки. Старые штукатурки очистить, дать поверхности высохнуть и нанести покрытие без предварительного грунтования.

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Цементно-стружечные, фиброцементные плиты:

Из-за высокой щелочности таких поверхностей требуется всесторонняя грунтовочная обработка PARADE G30 в 1-2 слоя насыщения чтобы избежать вымывания извести и щелочного выцветания краски. Следует особо тщательно обрабатывать торцы плит.

Способные выдерживать нагрузку покрытия из дисперсионных красок:

Загрязненные, мелящие старые покрытия очистить. Окрашивать без предварительного грунтования в 1-2 слоя.

Способные выдерживать нагрузку покрытия из штукатурок на силикатной, силиконовой либо акриловой основе:

Старые штукатурки очистить подходящим способом. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Окрашивать без предварительного грунтования в 1-2 слоя.

Не способные выдерживать нагрузку минеральные покрытия:

Полностью удалить покрытие. При мокрой очистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Грунтовочное покрытие выполнить PARADE G30 в 1-2 слоя до насыщения.

Метод нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. Наносить кистью, валиком (крестообразными движениями) или распылителем.

Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

Разбавление

Чистой водой не более 10% по объёму.

Расход

12 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

Условия применения

Не использовать краску при температуре ниже 10°C и влажности воздуха более 80%.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%:
межслойная сушка и полное высыхание - 1 ч,
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть теплой водой. Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством.

Замечание

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: +5°C для подложки и циркуляционного воздуха, предельная температура основания – не более +35°C.

Остаточная влажность окрашиваемых минеральных поверхностей: не более 8 % .

Для исключения образования заметных стыков на отдельных участках обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

**Уход за
поверхностью**

Окончательную твердость покрытие набирает в течение 4 недель.

По истечении 4 недель, если требуется очистка, используйте сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз с равномерным усилием.

Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, лоснение («эффект письма»). Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Контакты

Тел.: +7 (495) 995-90-35

e-mail: parade@lakra-feedback.ru

сайт: <https://parade.ru/>

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Произведено: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,
Россия, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая
Купавна, ул. Дорожная, д.5,
по заказу ООО «Инмакс-Лакра»

 +7 (495) 995-90-35

 parade@lakra-feedback.ru

 <https://parade.ru/>