

# Краска PARADE PROFESSIONAL E20 PRO'LATEX интерьерная латексная

## Полуматовая

### Превосходная стойкость к мытью

- Для внутренних работ
- Полуматовое прочное высокодекоративное покрытие
- Стойкая к частому мытью - 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).
СВОЙСТВА	<p>Профессиональная полуматовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие.</p> <p>Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.</p>
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. Максимальное разведение водой: до 5% по массе. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°C и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли не более 1ч межслойная сушка не менее 2ч полный набор прочности 2 недели
	Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 12-14 м <sup>2</sup> /л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	База А ~ 1,26 г/см <sup>3</sup> , база С ~ 1,17 г/см <sup>3</sup> .
БЛЕСК	Полуматовый.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный. Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом. Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксипропилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.
ФАСОВКА	База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.