Краска PARADE PROFESSIONAL SILICA КМ0 P01 негорючая силикатная

- **Является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0**
- **Образует высококачественное глубоко-матовое покрытие**
- **Идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов**
- **Способствует здоровому микроклимату в помещении**
- **Соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности**
- **На 99% состоит из минеральных компонентов**
- **Сертифицировано для детских и лечебных учреждений**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских, детских, образовательных, культурно-массовых учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50м.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Применяется для окраски поверхностей шпатлёванных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, из стекломагнезита и других, а также для ремонта и обновления старых покрытий. Не использовать для лаковых или масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона! Не рекомендуется использовать для окраски элементов отопления и нагревающихся до высоких температур поверхностей, а также для поверхностей с постоянно высокой влажностью (ванные комнаты, душевые, бассейны и пр.) и перепадами температур (бани, сауны и пр.)
СВОЙСТВА	Профессиональная высококачественная водно-дисперсионная краска на основе силикатного связующего. Обладает важными преимуществами: является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0; образует высококачественное глубоко-матовое покрытие; идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов;
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь влажность не более 8 %. Бетонное основание перед отделкой должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Перед нанесением краски поверхности загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE Non-Flam KM0 G11 транспарентная база..
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать краску. Допускается разбавление краски питьевой водой: до 5% по массе для первого слоя, до 2% по массе для второго слоя. Наносить 2 слоя меховым валиком или распылителем. Кисть использовать в труднодоступных местах и для исправления мелких дефектов, допущенных при нанесении. Во избежание появления дефектов покрытия не допускается превышать указанный на этикетке рекомендуемый расход материала. Нанесение краски возможно в диапазоне температур от + 10°С до + 30°С (температура окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности), относительной влажности до 60%.Очистка инструмента: по окончании работ очистить инструмент теплой мыльной водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 18-22°С и отн.влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка – 24 ч. Полная устойчивость к эксплуатационным нагрузкам формируется в течение 30 дней после нанесения при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 150-200 г/м2 (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления (указан на таре). Не замораживать!
БЛЕСК	Матовый.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Компьютерная колеровка.
СОСТАВ	Силикатное связующее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки, неорганические пигменты, вода.
ФАСОВКА	16кг.