

Краска силикатная фасадная PARADE Professional F90 SILICATE ULTRA

- **Высокая укрывистость и паропроницаемость V1**
- **Идеальна для объектов реставрации, исторического и культурного наследия, а также систем утепления**
- **Высокая адгезия к минеральным поверхностям**
- **Относится к группе горючести Г1**
- **Устойчива к перепадам температур, агрессивным средам, щелочным поверхностям**
- **Препятствует распространению грибков и плесени**
- **Для внутренних и наружных работ**
- **Образует высококачественное глубокоматовое покрытие**
- **Соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности**
- **Гарантированный срок эксплуатации более 15 лет**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий, неокрашенных минеральных и полимерминеральных штукатурок, кладок из силикатного кирпича, каменных кладок, а также обновления старых покрытий на основе силикатных красок и штукатурок. Также может использоваться для окраски стен и потолков внутри помещений с постоянно высокой влажностью (ванных комнатах, помещениях бассейнов, душевых и пр.) Рекомендована для окраски известковых штукатурок, объектов реставрации, исторического и культурного наследия. Рекомендована для окраски зданий, находящихся в промышленных зонах и пересечениях крупных магистральных путей, а также для использования в качестве отделочного слоя для всех систем утепления.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Применяется для окраски бетонных поверхностей; поверхностей из штукатурки: цементно-известковой, известковой штукатурки; защитно-отделочных штукатурок: минеральных, полимерминеральных; кладок из силикатного кирпича, каменных кладок; обновления старых покрытий на основе силикатных красок и штукатурок.
СВОЙСТВА	Профессиональная высококачественная водно-дисперсионная силикатная краска для внутренних и наружных работ. Предназначена для высококачественной окраски поверхностей снаружи и внутри зданий, ремонта и обновления старых покрытий, объектов реставрации, штукатурок с большим содержанием извести, в помещениях с постоянно высокой влажностью (ванных комнатах, помещениях бассейнов, душевых и др.). Образует глубокоматовое покрытие.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Подготовку поверхности и производство производить согласно СП 1.03-01-2019, проектной документации, требований и рекомендаций технического описания на краску силикатную фасадную PARADE Professional F90 SILICATE ULTRA. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой и не иметь отслоений. Выполнение отделочных работ по основаниям, имеющим высолы, жировые или битумные пятна, наплывы бетона или раствора, покрытым ржавчиной или побелкой не допускается. Нанесение фасадных красок на высокощелочные (несозревшие, невысохшие) основания может привести к образованию дефектов покрытия, как однородности цвета (полошение, пятнение), выходу на поверхность покрытия высолов, мела, так и снижению или потери адгезии (шелушение, пузырение) окрасочного покрытия. Необходимо гидроизолировать основания, где возможен капиллярный подсос влаги, который может привести к снижению или потере адгезии отделочного покрытия с основанием. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE Professional G09 SILICATE FASADE.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать краску. Допускается разбавление краски питьевой водой: до 5% по массе. Наносить 2 слоя меховым валиком или распылителем. Кисть использовать в труднодоступных местах и для исправления мелких дефектов, допущенных при нанесении. Во избежание появления дефектов покрытия не допускается превышать указанный на этикетке рекомендуемый расход материала. Нанесение краски возможно в диапазоне температур от + 10°C до + 30°C (температура окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности), относительной влажности до 60%. Нанесение материала на фасад возможно при температуре + 5°C до + 35°C, относительной влажности до 80%. Очистка инструмента: по окончании работ очистить инструмент теплой мыльной водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка – 12 ч. Полная устойчивость к эксплуатационным нагрузкам формируется в течение 30 дней после нанесения при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход краски на однослойное подготовленное основание ~ 150-200 г/м². Расход увеличивается при нанесении на рельефные или пористые поверхности. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте.

ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления (указан на таре). Не замораживать!
БЛЕСК	Глубококоматовый.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Компьютерная колеровка.
СОСТАВ	Силикатное связующее, водные полимерные дисперсии, минеральные наполнители, пигменты, вода.
ФАСОВКА	16кг (10л).

Грунтовка PARADE PROFESSIONAL SILICATE FACADE G09 силикатная глубокого проникновения

- Силикатная, глубокого проникновения
- Для пропитки и обработки сильновпитывающих и осыпающихся поверхностей
- Подходит под минеральные основания в возрасте от 4 суток
- Укрепляет слабые основания
- Препятствует распространению грибков и плесени
- Подходит для систем утепления, объектов реставрации и путей эвакуации
- Для внутренних и наружных работ
- Соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для обеспечения адгезии основного покрытия к основанию, выравнивания впитывающей способности, укрепления сильно впитывающих, непрочных и осыпающихся бетонных и оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений, с последующим покрытием силикатной краской или пигментированной полимерминеральной грунтовкой. Применяется для подготовки поверхности в системах утепления. Возможно применение по свежим минеральным основаниям в возрасте от 4 суток.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Бетонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности стен и потолков, а также поверхности из гипсокартона.
СВОЙСТВА	Высококачественная силикатная глубокопроникающая грунтовка для наружных и внутренних работ, для пропитки и обработки сильновпитывающих и осыпающихся поверхностей. Препятствует распространения грибков и плесени. Подходит для систем утепления, объектов реставрации и путей эвакуации.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Подготовку поверхности и производство работ выполнять согласно СП 1.03-01-2019, проектной документации, требований и рекомендаций технического описания на грунтовку ЗОЛАК ВД-СК-0103. Выполнение отделочных работ по основаниям имеющим высолы, жировые или битумные пятна, наплывы бетона или раствора, покрытым ржавчиной или побелкой не допускается. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, обеспыленной, не иметь отслоений и жирно-масляных загрязнений.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя валиком, кистью или распылителем. Допускается разбавление грунтовки питьевой водой: новые бетонные, оштукатуренные цементные и полиминеральные поверхности: 1:0,5 по объему; известковые штукатурки и пр. сильновпитывающие поверхности: без разбавления. Нанесение грунтовки на фасад возможно при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха до 80%. Нанесение материала внутри зданий возможно при температуре воздуха в помещении и основания от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха до 60%.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть, распылитель. Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре (20±5)°C и отн. влажности воздуха 65-75%: межслойная сушка – 2 - 4 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход (на однослойное покрытие по ровной подготовленной поверхности): 100-150 г/м ² .. Расход увеличивается при нанесении на рельефные или пористые поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Не замораживать.
СОСТАВ	Силикатное связующее, вода.
ФАСОВКА	14,6кг.