

## PARADE PROFESSIONAL PRO'LATEX E2

Глубокоматовая, моющаяся.



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Область применения</b>	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных.	
<b>Свойства</b>	Для <b>внутренних работ</b> . Глубокоматовое прочное высокодекоративное покрытие. <b>Стойкая к мытью</b> - 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300. <b>Высокая укрывистость</b> , небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков идеально для больших площадей. <b>Сертифицирована</b> для применения в детских и лечебных учреждениях. <b>Колеровка</b> компьютерная по системе PARADE или водными колерами. <b>Долговечность</b> интерьерного покрытия – более 10 лет.	
<b>Связующее</b>	Водная дисперсия акрилового полимера	
<b>Фасовка</b>	<b>База А:</b> 0,9 л; 2,7 л; 9 л <b>База С:</b> 0,9 л; 2,7 л; 9 л	
<b>Колеровка</b>	Компьютерная колеровка PARADE (NCS, RAL и т.д.) или ручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.	
<b>Блеск</b>	Матовый	
<b>Хранение</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.	
<b>Технические параметры</b>	<b>Стойкости покрытий к влажному истиранию:</b> .....	3 класс по ГОСТ 32300 и СТБ EN13300
	<b>Степень контрастности (укрывистость):</b> .....	2 класс при расходе 140 мл/м <sup>2</sup> для белого цвета

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Плотность:**

 База А  $\approx 1,5 \text{ г/см}^3$ 

 База С  $\approx 1,4 \text{ г/см}^3$ 

**Внимание** После колеровки возможны небольшие отклонения в технических данных.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

<b>Подходящие поверхности</b>	Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков непрочно держащегося покрытия, снижающего адгезию.
<b>Рекомендации по нанесению на различные основания</b>	<p><b>Цементно-известковые штукатурки, цементные штукатурки и сухие шпатлевки:</b> Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать PARADE G30 до насыщения.</p> <p><b>Гипсовые и гипсо-известковые штукатурки:</b> Нанести один слой грунтовки глубокого проникновения PARADE G30. Мягкие гипсовые ремонтные участки необходимо грунтовать в 1-2 слоя PARADE G30 до насыщения.</p> <p><b>Гипсокартон:</b> Зашпатлевать в 1-2 слоя пригодными шпаклёвочными составами, например, PARADE PROFESSIONAL S21, зашлифовать поверхность и грунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения.</p> <p><b>Полимерные штукатурки и шпатлевки:</b> Матовые полимерные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашиваются без предварительной грунтовочной обработки. Полимерные воднодисперсионные шпатлевки грунтуются после шлифования грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения.</p> <p><b>Бетон:</b> Удалить имеющиеся остатки непрочно держащегося покрытия. Грунтовать при наличии сильной и/или неравномерной впитывающей способности грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.</p> <p><b>Облицовочная кладка из силикатного или керамического кирпича:</b> Покрытие окрашивается без предварительной обработки. Стабильные лакокрасочные покрытия с хорошей несущей способностью: Матовые, слабо впитывающие поверхности окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия необходимо зашлифовать до матового состояния.</p> <p><b>Старые лакокрасочные и штукатурные покрытия с плохой несущей способностью:</b> Удалить остатки непрочно держащегося покрытия. Грунтовать впитывающие участки поверхности грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения. Слабо впитывающие участки поверхности следует грунтовать усиливающей сцепление PARADE G40.</p> <p><b>Покрытия, выполненные клеевой краской либо побелкой:</b> Тщательно смыть остатки старой краски до основания и просушить поверхность. Грунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 до насыщения.</p>

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Обои под покраску:**

Нанесение без предварительной обработки.

**Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:**

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой, например, водно-дисперсионным матовым эмалевым покрытием с высокой кроющей способностью.

Далее окрашивать изолирующее покрытие без дополнительного грунтования.

**Поверхности с дефектами (трещинами, раковинами и т. п.):**

После предварительной грунтовочной подготовки отремонтировать малые повреждения поверхности шпатлевкой PARADE PROFESSIONAL S21 в соответствии с технической информацией данного продукта.

**Метод нанесения**

Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешивайте их перед использованием в одной емкости. Наносить в 2 слоя кистью, валиком или безвоздушным распылителем.

Подробнее руководство по распылению:

<https://parade.ru/media/wiki/wagner/>

Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

**Методом безвоздушного нанесения**

Угол распыления: 50°

Распылитель: 0,019-0,026"

Давление при распылении: 150-180 бар

**Разбавление**

Чистой водой не более 10% по объёму.

**Расход**

12-14 м<sup>2</sup>/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

**Условия применения**

Не использовать краску при температуре ниже 12°C и влажности воздуха более 80%.

**Время высыхания**

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%:

от пыли - 1 ч,

межслойная сушка и полное высыхание - 2 ч.

Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.

Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2) °C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

**Очистка инструментов**

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть теплой водой.

Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством.

**Замечание**

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

Окончательную твердость покрытие набирает в течении 4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. По истечении 4 недель, если требуется очистка, используйте сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз с равномерным усилием.

Вследствие механического воздействия (трение, очистка) допускается изменение блеска покрытия, лоснение («эффект письма»). Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

**Контакты**

Тел.: +7 (495) 995-90-35  
e-mail: [parade@lakra-feedback.ru](mailto:parade@lakra-feedback.ru)  
сайт: <https://parade.ru/>