

PARADE CLASSIC F20 ФАСАД

Матовая, атмосферостойкая фасадная краска.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности водно-дисперсионными и алкидными материалами, а также для ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности, внутри и снаружи помещений. Допускается для окраски деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства	Для наружных и внутренних работ. Суперстойкое паропроницаемое покрытие. Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям. Отличная стойкость к частому мытью, эксплуатационным нагрузкам. Разрешена для детских и лечебных учреждений. Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами. Долговечность фасадного покрытия – 15 лет.
Связующее	Водная дисперсия акрилового полимера
Фасовка	База А: 0,9 л; 2,5 л; 5 л; 9 л База С: 0,9 л; 2,5 л; 9 л
Колеровка	Компьютерная колеровка PARADE (NCS, RAL и т.д.) или ручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Блеск	Матовый
Хранение	Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре - 2 года. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают. После вскрытия заводской упаковки или колеровки, продукт необходимо использовать в течение 30 дней.
Технические параметры	Расход: 90 мл/м² в один слой для белого цвета Плотность: База А ≈ 1,56 г /см³

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Произведено: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, Россия, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, по заказу ООО «Инмакс-Лакра»

 +7 (495) 995-90-35
 parade@lakra-feedback.ru
 <https://parade.ru/>

База С $\approx 1,34 \text{ г/см}^3$

Паропроницаемость (ГОСТ 33355): 354 г / ($\text{м}^2 \cdot \text{сут}$) (высокая), V_1

Водопроницаемость: (ГОСТ 33352) 0,112 кг / ($\text{м}^2 \cdot \text{ч}$ 0,5)
(средняя), W_2

Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898) 0,112 кг / ($\text{м}^2 \cdot \text{ч}$ 0,5)

Степень перетира не более 50 мкм

Стойкость к мытью 2 класс

Предельная концентрация ЛОС не более 40 г\л

Рекомендуемая толщина нанесения 180-250 г\м²

Толщина сухого слоя 100-200 мкм

Внимание После колеровки возможны небольшие отклонения в технических данных.

Долговечность Более 15 лет в условиях эксплуатации холодного ХЛ1 и умеренно-холодного УХЛ1.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие поверхности Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Деревянные, эксплуатируемые внутри помещений.

Подготовка поверхности Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и разделяющих веществ. Полностью удалите мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи. После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Рекомендации по нанесению на различные основания **Цементные и цементно-известковые штукатурки (Р III):**
Новые штукатурки можно окрашивать не раньше 2-х недель при температуре около 20°C и относительной влажности воздуха 65%. В неблагоприятных погодных условиях, например, при ветре, дожде и пониженной температуре необходимо увеличить времена перед окрашиванием до 3-4 недель. Для усиления защитных свойств окрасочного покрытия и получения безупречной поверхности без пятен и полос новые штукатурки следует грунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

Старые штукатурки: ремонтные места должны хорошо схватиться и высохнуть. На грубо впитывающие штукатурки необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения PARADE G30.

Бетон:

Бетонные поверхности очистить механически или с помощью воды под давлением. На грубо пористые, впитывающие поверхности с легким мелением нанести грунтовку глубокого проникновения PARADE G30. На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие PARADE CLASSIC G40.

Слабо впитывающие цементные штукатурки (Р III) и плиты панельного домостроения: допускается сразу окрашивать продуктом PARADE CLASSIC F20, разбавив до 10% водой.

Новые и старые, действующие теплоизоляционные системы ETICS (СФТК)

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Произведено: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,
Россия, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая
Купавна, ул. Дорожная, д.5,
по заказу ООО «Инмакс-Лакра»

+7 (495) 995-90-35
parade@lakra-feedback.ru
<https://parade.ru/>

с поверхностями из водно-дисперсионных штукатурок:

Новые матовые полимерные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашиваются без предварительной грунтовочной обработки.

Старые штукатурки очистить, дать поверхности высохнуть и нанести покрытие без предварительного грунтования.

Цементно-стружечные, фиброцементные плиты:

Из-за высокой щелочности таких поверхностей требуется всесторонняя грунтовочная обработка PARADE G30 в 1-2 слоя насыщения чтобы избежать вымывания извести и щелочного выцветания краски. Следует особо тщательно обрабатывать торцы плит.

Способные выдерживать нагрузку покрытия из дисперсионных красок:

Загрязненные, мелящие старые покрытия очистить. Окрашивать без предварительного грунтования в 1-2 слоя.

Способные выдерживать нагрузку покрытия из штукатурок на силикатной, силиконовой либо акриловой основе:

Старые штукатурки очистить подходящим способом. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Окрашивать без предварительного грунтования в 1-2 слоя.

Не способные выдерживать нагрузку минеральные покрытия:

Полностью удалить покрытие. При мокрой очистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Грунтовочное покрытие выполнить PARADE G30 в 1-2 слоя до насыщения.

Метод нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии или предварительно смешайте их перед использованием в одной ёмкости. Наносить кистью, валиком (крестообразными движениями) или распылителем.

Подробнее руководство по распылению:

<https://parade.ru/media/wiki/wagner/>

Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

Методом безвоздушного нанесения

Угол распыления: 50°

Распылитель: 0,019-0,023"

Давление при распылении: 150-180 бар

Разбавление

Чистой водой не более 10% по объёму.

Расход

12 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

Условия применения

Не использовать краску при температуре ниже 10°C и влажности воздуха более 80%.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%:
межслойная сушка и полное высыхание - 2 ч.

Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышения влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие строгим международным стандартам ISO 9001:2015 и полностью подтвердила свое соответствие. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Произведено: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,
Россия, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая
Купавна, ул. Дорожная, д.5,
по заказу ООО «Инмакс-Лакра»

+7 (495) 995-90-35

parade@lakra-feedback.ru

<https://parade.ru/>

Очистка инструментов	Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть теплой водой. Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством.
Замечание	Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: +5°C для подложки и циркуляционного воздуха, предельная температура основания - не более +35°C. Остаточная влажность окрашиваемых минеральных поверхностей: не более 8 % . Не допускается нанесение материала при сильном ветре или суховее, на влажные либо замерзшие поверхности с наледью, во время дождя либо тумана, при прямых солнечных лучах. При необходимости использовать защитный тент. Для исключения образования заметных стыков на отдельных участках обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».
Уход за поверхностью	Окончательную твердость покрытие набирает в течение 4 недель. По истечении 4 недель, если требуется очистка, используйте сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз с равномерным усилием. Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, лоснение («эффект письма»). Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.
Контакты	Тел.: +7 (495) 995-90-35 e-mail: parade@lakra-feedback.ru сайт: https://parade.ru/