# Лак PARADE CLASSIC L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ алкидно-уретановый

## Усиленная износостойкость

- **Для внутренних работ**
- **Идеален для деревянных лестниц и элементов для лестниц**
- **Долговечное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами**
- **Усиленная износостойкость и твердость**
- **Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**
- **Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый**

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных лестниц и элементов для лестниц: ступеней, поручней, балясин, опор и пр. Может использоваться для обработки полов, дверей, мебели, различных изделий из древесины, металлических поверхностей. |
| ТИП ПОВЕРХНОСТИ | Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями. |
| СВОЙСТВА | Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Специально разработан для нагруженных элементов лестниц. Образует долговечное прозрачное эластичное покрытие с усиленной твердостью и износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Деревянную поверхность отциклевать или отшлифовать. |
| НАНЕСЕНИЕ | Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Рабочая температура: от 5°С до 30°С |
| ИНСТРУМЕНТ | Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | При температуре 20°С и относительной влажности 70%:<br>на отлип 3 - 4ч<br>между слоями 12ч<br>до шлифовки 24 ч<br>полное высыхание 1 - 2 дн<br>полное отверждение 3 - 5 дн |
| ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД | ~ 16-18 $м^2$/л (на 1 слой) |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°С до 35°С. |
| ПЛОТНОСТЬ | 0,9 – 0,92 г/$см^3$. |
| СТЕПЕНЬ БЛЕСКА | Глянцевый, полуматовый, матовый. |
| СОСТАВ | Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель. |
| ФАСОВКА | 0,75л; 2,5л. |