Спецгрунт PARADE CLASSIC G40 Reanimator акриловый

Прямо по старым покрытиям

- **Для внутренних и наружных работ**
- **Решает задачу окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, водно-дисперсионными материалами**
- **Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий**
- **Однородное полупрозрачное слегка шероховатое покрытие**
- **Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев**
- **Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях**

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Решает задачу перекрашивания поверхности без механического удаления старых покрытий. Предназначается для грунтования окрашенных поверхностей под дальнейшую окраску или отделку водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Ранее окрашенные алкидными или масляными красками поверхности.
СВОЙСТВА	Готовый к употреблению грунт. Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий. Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев водно-дисперсионных материалов. Образует однородную полупрозрачную слегка шероховатую поверхность.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Обезжирить поверхность можно, промыв ее 3-5% раствором соды, после чего следует ополоснуть водой и высушить. Следует удалить остатки непрочно держащегося покрытия и, при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком или кистью в один слой. Условия нанесения: температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%. После высыхания грунтовка образует однородную полупрозрачную слегка шероховатую поверхность.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть. Для качественного нанесения грунта рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°С и относительной влажности 65%: на отлип 1ч до перекрашивания 12ч
РАСХОД	~ 7-10 $м^2$/л
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунтовку размораживают при комнатной температуре, тщательно перемешивают и фильтруют.
ПЛОТНОСТЬ	1,20 г/$см^3$
ЦВЕТ	Циановый
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, вода, пигмент, карбонатный наполнитель, целевые микродобавки.
ФАСОВКА	2,5л; 10л.